

Лист Технической Информации

Силиконовая герметик-затирка «Момент Ceramics»

I. Продукт:

Состав:

Универсальная однокомпонентная герметик-затирка на основе силиконового полимера (ацетокси)

Область применения:

- однокомпонентная силиконовая затирка кислотного отверждения;
- выпускается 6 цветов (белый, серый, багамы, жасмин, карамель, тёмно-коричневый);
- эластичная;
- водостойкая;
- обладает усиленным противогрибковым эффектом
- атмосферостойкая, обладает высокой стойкостью к УФ-лучам и озону;
- пригодна для наружных и внутренних работ;
- экологически безопасна.

Хорошая адгезия к эмали, стеклу, керамике, дереву, металлам, эмалированным покрытиям. Устойчива к атмосферным и химическим воздействиям. Устойчива к воздействию ультрафиолетового излучения. Водостоек. Эластичен.

Не рекомендуется использовать

Не имеет адгезии к резине, битуму, гудрону, тефлону, полиэтилену и материалам, выделяющим масла, пластификаторы или растворители. Содержит фунгициды и при отверждении выделяет уксусную кислоту, поэтому не пригодна для контакта с пищевыми продуктами, питьевой водой, мрамором, известняком, зеркалами, корродирующими металлами (свинцом, медью, цинком, железом) и герметизации аквариумов.



II. Технические характеристики:

Область применения:

Для герметизации угловых, деформационных и примыкающих к санитарно-техническому оборудованию (ваннам, раковинам и др.) швов плиточных облицовок в помещениях с повышенной влажностью: ванных комнатах, душевых, кухнях, туалетах и т.д.

Удельный вес: 0,97 г/см³

Запах: Лёгкий специфический запах в процессе отверждения, исчезающий после отверждения.

Скорость экструзии: 200 г/мин

Время отверждения «до отлива»: ~10-20 минут (при 23 °C/ ОВ 50 %)

Скорость отверждения: 3 мм/1 день (при 23 °C/ ОВ 50 %)

Температура применения:

От плюс 5 до плюс 40

Термостойкость шва:

от минус 40 °C до плюс 150 °C

Твёрдость (по Шору А): > 18

Прочность на разрыв: 1,6 МПа

Удлинение при разрыве: > 450%

III. Указания по использованию

Подготовка материалов:

Склеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми. Если соединение заполнено старым герметиком, ухудшающим сцепление, следует полностью удалить старый герметик и очистить поверхности.

Нанесение:

Температура нанесения герметика должна быть не менее +20°C. Рекомендуется выполнять соединительные швы при температуре от +5°C до +40°C. При температурах ниже +5°C соединения могут выполняться только в случае, если на соединяемых поверхностях нет конденсата, снега или льда.

IV. Дополнительная информация

Условия безопасного использования и хранения:

Пары уксусной кислоты, выделяющиеся при отверждении, могут вызвать раздражение дыхательных путей при вдыхании их в большом количестве или в течение продолжительного времени. Поэтому работы должны выполняться в хорошо вентилируемом помещении или с использованием защитной маски. При контакте незастывшего герметика с глазами или слизистыми оболочками поражённые органы следует тщательно промыть водой во избежание их раздражения. С застывшим герметиком можно спокойно работать без риска для здоровья.

Этот герметик неприменим там, где он может контактировать с пищевыми продуктами.

Хранить герметичным при температуре от плюс 5°C до плюс 30°C.

По истечении срока годности высохшие остатки утилизировать как бытовой отход.

Очистка инструментов:

Очистите инструменты и материалы сразу после использования с помощью влажной тряпки воды. Засохший герметик удаляется только механическим способом.

Срок годности 18 месяцев со дня производства

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеев. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе. Мы гарантируем неизменное качество продукции.



Excellence is our Passion

Изготовитель:
Хенкель АГ и Ко КГаА,
Хенкельштрассе, 67,
Дюссельдорф, Германия

Распространитель и уполномоченная организация в РФ:
ООО «Хенкель Рус»
107045, Россия, г. Москва
Колокольников переулок, д.11
+7 495 745 22 34
www.moment.ru