

Лист Технической Информации

Метилан Стекловолокно Премиум

Клей для всех видов стеклообоев



I. Продукт:

Состав:

Высококачественный клей на основе метилцеллюлозы.

Область применения:

Специальный клей для прочной оклейки обоями с возможностью последующего окрашивания, в том числе во влажных помещениях

Упаковка:

Пачка 500 г

II. Технические характеристики:

- Повышенная прочность приклеивания
- Выдерживает многократное окрашивание
- Высокая влагостойкость при окраске и во влажных помещениях
- Возможность коррекции во время приклеивания
- Совместимость с известью и цементом

Состав:

Метилцеллюлоза, усиливающие и противогрибковые добавки

Внешний вид:

Хлопья и гранулы от белого до светло-бежевого цвета

pH:

6,5-8,0

Вязкость

(в пропорциях клей-вода 1:8 при 20°C):

Через 30 минут 20 000 – 40 000 мПа·с

Расход:

200-300 мл/м²

Растворимость:

Через 15 минут после смешивания с холодной водой готов к применению

Внешний вид раствора:

Вязкая гомогенная гладкая паста белого цвета

Температура применения:

От плюс 15°C до плюс 25°C.

III. Указания по использованию

Подготовка поверхности:

Снять старые обои, тщательно очистить стены, зашпаклевать трещины и дыры.

Сильно впитывающие поверхности предварительно обработать слабым раствором клея, приготовленным в пропорциях клей-вода (1:20).

Способ применения:

1. Содержимое пачки постепенно засыпать в холодную воду (см. таблицу приготовления клея) при интенсивном непрерывном (около 20с) перемешивании.

2. Через 15 мин. после повторного перемешивания обойный клей готов к применению.

3. Клей наносить прямо на стену валиком или щеткой на ширину обойного полотна или с небольшим запасом.

4. Не разрезая рулон на полотна, приложить его свободный конец к потолку. Для ровного наклеивания использовать отвес (привязать веревку к любому тяжелому предмету).

5. Постепенно раскручивая рулон, разглаживать резиновым валиком или пластиковым шпателем сверху вниз и от центра к краям.

6. Полотно отрезать у плинтуса с помощью обойного ножа.

7. Окраску обоев рекомендуется проводить не ранее, чем через 24 часа.

Внимание:

- Метод нанесения на стену подходит для некашированных стеклообоев. При наклеивании стеклообоев на бумажной основе наносите клей на обои.

Обязательно обращать внимание на рекомендации изготовителей обоев.

Использовать только чистую воду, посуду и инструменты.

Готовую смесь можно хранить в плотно закрытой таре при комнатной температуре до 10 дней

IV. Пропорции для приготовления клея

Пачка 500 г

Назначение	Площадь оклеиваемой поверхности, м ²	Пропорции для приготовления	Количество воды на пачку клея, л	Количество рулонов**
Обработка оклеиваемой поверхности	60	1:40	10,0	
Наклеивание обоев				
Стеклообои	20-25	1:8	4,0	ок.1
Стеклообои кашированные (на бумажной основе)	25-30	1:10	5,0	1*
Флизелиновые обои	25-30	1:10	5,0	1*
Структурные обои под покраску на флизелиновой основе	30-35	1:11	5,5	1,5**

*Стандартный рулон стеклообоев 25,0х1,0 м

**Обои на флизелиновой основе 25,0х1,06 м

Условия безопасного использования и хранения:

При попадании на кожу рук или в глаза тщательно промыть водой.

Хранить в сухом прохладном помещении.

Готовый раствор хранить в закрытой таре при комнатной температуре.

По истечении срока годности высохшие остатки клея утилизировать как бытовые отходы.

Очистка инструментов:

Очистить инструменты после использования с помощью воды.

Срок годности 48 месяцев с даты изготовления.

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеев. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клея мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе.

Мы гарантируем неизменное качество продукции.

Производитель:

Филиал ООО «Хенкель Рус»
187000, Россия, г. Тосно, Ленинградская область,
Московское шоссе, д.1
+7 812 326 16 63
www.moment.ru

ООО «Хенкель Рус»
107045, Россия, г. Москва,
Колокольников переулок, д.11
+7 495 745 22 34