

Лист Технической Информации

Момент Супер ПВА D3 универсальный, водостойкий, водно-дисперсионный клей



I. Продукт:

Состав:

Универсальный клей на основе водной дисперсии сополимеров ПВА.

Область применения:

Для склеивания всех пород дерева, ДСП, ДВП, МДФ, фанеры, шпона, облицовочных материалов. Рекомендуется к применению для изготовления окон и дверей, мебели для кухни или ванной, для монтажного склеивания паркетных или ламинатных напольных покрытий, а также других деревянных деталей

Упаковка:

Бутыль 750 г
Ведро 2 кг
Ведро 10 кг
Ведро 30 кг

II. Технические характеристики:

- Высокая прочность приклеивания
- Средняя вязкость
- Короткое время схватывания
- Прозрачный клеевой шов
- Водостойкость по DIN EN 204/ D3
- Выдерживает до 5 циклов заморозания-оттаивания

Конечная прочность клеевого шва:

Достигается через 24 часа. Зависит от материалов и приложенного давления.

Основные свойства:

Основа:

Сополимеры ПВА

Цвет:

Белый, прозрачный после высыхания

Вязкость (Брукфильд, 20 об/мин.):

9000- 15000 мПа .с

Массовая доля сухого остатка:

(47±2) %

Теплостойкость клеевого шва:

От минус 30°C до плюс 110°C

pH -значение:

2,0-4,0

Расход:

120- 150 г/м²

Температура пленкообразования:

+4 °C

Открытое время (при 20°C)

Наносимый слой 150 м:

для дерева и паркетной доски

10-15мин

для ламинатной доски

30-40 мин

Устойчивость:

Высокая устойчивость к воздействию воды.

III. Указания по использованию

Подготовка материалов:

Склеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми. Перед склеиванием выдержите материалы при комнатной температуре (от +18°C до +25°C).

Дальнейшая обработка:

Склеенные детали возможно обрабатывать через 24 часа

Нанесение клея:

Нанести клей тонким ровным слоем на одну из склеиваемых поверхностей, соединить с другой склеиваемой поверхностью, прижать и зафиксировать на 15-20 минут.

Рабочая температура склейки не должна быть ниже +6°C.

IV. Дополнительная информация

Условия безопасного использования и хранения:

Во время перерывов в применении клей необходимо держать плотно закрытым, чтобы избежать образования поверхностной пленки.

При попадании на кожу рук или в глаза тщательно промыть водой.

Хранить плотно закрытым при температуре от +5°C до +30°C.

В случае кратковременного замораживания клей полностью восстанавливает свою первоначальную консистенцию и свойства при комнатной температуре, перед применением клей необходимо перемешать.

По истечении срока годности высохшие остатки клея утилизировать как бытовой отход.

Очистка инструментов:

Очистите инструменты и материалы сразу после использования с помощью воды. Засохший клей удаляется механическим способом.

Срок годности 18 месяцев со дня производства

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеев. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клея мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе. Мы гарантируем неизменное качество продукции.



Excellence is our Passion

Производитель:
Филиал ООО «Хенкель Рус»
187000, Россия, г. Тосно, Ленинградская область,
Московское шоссе, д.1
+7 812 326 16 10
www.moment.ru

ООО «Хенкель Рус»
107045, Россия, г. Москва,
Колокольников переулок, д.11
+7 495 745 22 34